



Primer S

Вододисперсионная
гидроизоляционная грунтовка



НАЗНАЧЕНИЕ

Для гидроизоляции:

- гипсокартона и стен, обшитых деревом;
- гипсовой штукатурки и штукатурки на цементной основе для керамической плитки.

Примеры использования

- гипсокартонные стены в ваннных и душевых комнатах;
- деревянные панели на стенах, при условии, что она надежно закреплена;
- гипсокартонные стены на кухнях, особенно зоны приготовления пищи;
- подготовка ангидритных стяжек перед укладкой керамической плитки на цементные клеи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Primer S – вододисперсионная грунтовка на основе синтетических смол, которая образуют пленку после высыхания. Материал обладает водостойкостью, эластичностью, плотностью и стойкостью к погодным условиям, обеспечивает отличную гидроизоляцию. **Primer S** не воспламеняется и не опасен; его можно использовать в закрытых помещениях без особых мер предосторожности.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не используйте **Primer S** для гидроизоляции плавательных бассейнов и цистерн;
- Не используйте **Primer S** для блокирования поднятия влаги от основания;
- Не используйте **Primer S** для

гидроизоляции полов в ваннных и душевых комнатах;

- На сильно щелочных основаниях **Primer S** может потемнеть, но при этом он не утрачивает свои характеристики.

НАНЕСЕНИЕ

Подготовка основания

Основание должно быть сухим и очищенным от масла, жира, остатков краски, штукатурки и цементного молока.

При монтаже гипсокартонных стен и обшивке деревянными панелями соблюдайте инструкции производителя этих материалов.

Для древесины в целом, убедитесь, что материал надежно закреплен во избежание его деформирования.

Нанесение грунтовки

Primer S наносится с помощью щетки или валика.

Для лучшей гидроизоляции необходимо нанести 2-3 слоя. Каждый последующий слой необходимо наносить пока предыдущий еще липкий. Подождите примерно 1-2 часа до полного высыхания, перед тем как приклеивать плитку.

Очистка

Инструменты и емкости должны быть сразу очищены с помощью чистой воды. Сухие остатки можно удалить механически или очистить **Pulicol**.

РАСХОД

Расход **Primer S** примерно 0.1 кг/м² на один слой.

УПАКОВКА

Бутылки по 5 кг и 1 кг.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Срок хранения в оригинальной закрытой упаковке составляет 12 месяцев. Защищайте от замораживания.

ИНСТРУКЦИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И НАНЕСЕНИЯ

Primer S не относится к вредным веществам, согласно европейских норм классификации смесей. Рекомендуется использовать перчатки, защищать глаза и придерживаться обычных мер предосторожности при работе с химическими продуктами. При нанесении **Primer S** в закрытых помещениях, необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию. По запросу предоставляется паспорт безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в результате практического применения в каждом конкретном случае. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, необходимо убедиться в его

соответствии предполагаемому виду
употребления, принимая на себя всю
полноту ответственности за
последствия, связанные с применением
этого материала.

По запросу предоставляется любая
информация относительно данного
продукта.

Компания MAPEI даёт гарантию только на
то, что качество ее продуктов является
неизменным.

Референции на данный материал
находятся на сайте Mapei и www.mapei.it
или www.mapei.com

**МАТЕРИАЛ ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Консистенция:	жидкость с низкой вязкостью
Цвет:	розовый
Плотность (г/см ³):	1.17
pH:	2
Содержание сухих веществ (%):	51
Вязкость по Брукфильду (мПа·с):	350 (№1 – 20 об/мин)
Срок хранения:	12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке. Защищать от замораживания.
Класс рисков в соответствии с 1999/45/СЕ:	Отсутствует. Перед применением ознакомьтесь с параграфом «Инструкции безопасности при нанесении и приготовлении материала», информацией на упаковке и в Листе безопасности.
Таможенный код:	3209 90 00

ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ (при +23°C - 50% Р.Н.)

Температура нанесения:	>+5°C
Время выдержки между нанесением слоев:	20-30 минут
Время выдержки перед укладкой керамической плитки:	1-2 часа

КОНЕЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Влагостойкость:	отличная
Стойкость к старению:	отличная
Эластичность:	отличная

Официальный дистрибьютор:

